

Technisch Overzicht - PP450 omhulling

Niet geweven vernaald Geotextiel (multicolored)

Mechanische eigenschappen	Testmethode	Eenheid	PP450
Treksterkte in lengte richting	EN ISO 10319	kN/m	17
Treksterkte in breedte richting	EN ISO 10319	kN/m	17
Rek bij breuk in lengte richting	EN ISO 10319	%	130
Rek bij breuk in breedte richting	EN ISO 10319	%	115
Statische doorsponsweerstand	EN ISO 12236	kN	2,4
Dynamische doorsponsweerstand	EN918	mm	8
Hydraulische eigenschappen			
Zanddoorlaatbaarheid (090)	EN ISO 12956	um	175
Waterdoorlaatbaarheid	EN ISO 11058	l/m2.sec	120
Fysische eigenschappen			
Dikte bij 2kPa	EN 964/1	mm	4.0
Gewicht	EN 965	gr/m2	400

Bron: website Schaafsma BV - 2019