

Technisch Overzicht - EKO Mat 1000 omhulling

Niet geweven grof vernaald Geotextiel (PE / PP vezel)

Recyclingproduct van netten uit de bloembollen teelt en kunstgrasvelden 50/50 %

Mechanische eigenschappen	Testmethode	Eenheid	ECO mat
Treksterkte in lengte richting	EN ISO 10319	kN/m	8
Treksterkte in breedte richting	EN ISO 10319	kN/m	8
Rek bij breuk in lengte richting	EN ISO 10319	%	110
Rek bij breuk in breedte richting	EN ISO 10319	%	110
Hydraulische eigenschappen			
Zanddoorlaatbaarheid (090)	EN ISO 12956	um	550 +/- 20 %
Waterdoorlaatbaarheid	EN ISO 11058	l/m2.sec	140
Fysische eigenschappen			
Dikte bij 2kPa	EN 964/1	mm	4.5
Gewicht	EN 965	gr/m2	1000

Bron: website Schaafsma BV - 2019